Tyco Electronics

1590 Kauffman Road
Landisville, PA 17538-1499
Phone: 717-898-4302

Rev. A
29Oct2007

CHARACTERISTICS OF SILICONE FUSION TAPE

The following values are typical performance data and are not intended to be used as design data.

PROPERTY	TEST METHOD	PERFORMANCE
Operating Temperature Range:		
Continuous		-60°C to 200°C
Intermittent		-65°C to 260°C
Specific Gravity	ASTM D792	1.2
Hardness, Durometer, Shore A	ASTM D2148	
Room-cured - 24 Hours		50
Cured at 300°F - 24 Hours		70
Cured at 480°F - 24 Hours		75
Tensile Strength, psi, minimum	ASTM D119	700
Elongation, %, minimum	ASTM D119	300
Tear Strength, ppi, minimum	ASTM D624, Die B	
Bond Strength, pounds, minimum	MIL CID-A-A-59163	2 (1" width)
Adhesion, inches unwind, maximum	ASTM D2148	3
Cold Brittle Point, °C, maximum	ASTM D746	-65
Water Absorption, % max., by weight	MIL CID-A-A-59163	3
Dielectric Strength, volts/mil, minimum	MIL CID-A-A-59163	
Thickness 0.020 Inch		400
Thickness 0.030 Inch		400
Thickness 0.040 Inch		300
Thickness 0.050 Inch		275
Thickness 0.060 Inch		250
Thickness 0.080 Inch		200
Dielectric Constant, 1 KHz	ASTM D150	2.95
Dissipation Factor, 1 KHz	ASTM D150	<0.0004
Volume Resistivity, ohms/cm, minimum	MIL CID-A-A-59163	$3x10^{14}$

We hope this is of some benefit. If you have additional questions or comments, please contact the Tyco Electronics Product Information Center at 800-522-6752.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.