

Material:
• Neoprene, black

Characteristics:
• PG and metric thread

Temperature Range -25 to 100°C (-13 to 212°F)

Connecting thread	External diameter mm	Internal diameter mm	Thickness mm	Cat. No.	Std. Pk.
PG					
PG 7	17	11.3	1.2	8113301	100
PG 9	20	13.9	1.2	8113302	100
PG 11	23	17.1	1.2	8113303	100
PG 13.5	25	19.0	1.2	8113304	100
PG 16	27	21.0	1.2	8113305	100
PG 21	34	26.6	1.5	8113306	50
PG 29	45	35.2	1.5	8113307	50
PG 36	56	45.2	1.5	8113308	50
PG 42	67	52.2	1.5	8113309	50
PG 48	72	57.7	1.5	8113310	50
Metric					
M 12	15	10	1.2	8113490	100
M 16	20	13.9	1.2	8113302	100
M 20	24	18	1.2	8113492	100
M 25	30	23	1.2	8113493	100
M 32	40	30	1.5	8113494	100
M 40	48	38	1.5	8113495	100
M 50	58	48	1.5	8113496	100
M 63	75	61	1.5	8113497	100
M 75	90	73	1.5	8113498	100





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.