Test Points
151- Series

KOBICONN







SPECIFICATIONS	
Material Bead:	Boro Silicate Sintered Glass
Tag:	Phosphor Bronze BS 384 Solder Tinned
-RC:	RoHS Compliant Part

Glass Bead									
Coeff	Density	Viscosity Poise °C			Log (Ω CM)			Dielectric Properties	
Term. Expn.	g/cc	14.6	13	7.6	TR	DC Resistivity		@1MHz @20°C	
X 10^{-6} / °C		10	10	10	100	250°C	350°C	Const	Loss Ang
4.94	2.27	475	515	719	365	10.1	8.2	5.7	0.003

Coefficient of expansion is quoted for the range of -50°C ~ +300°C.

Mouser Stock No.	Dimensions: In.						Board Thickness	Mounting Hole ø	Center to Center	Colors
	A	B	C	D	E	F				
151-101-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	White
151-102-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Yellow
151-103-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Black
151-104-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Brown
151-105-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Blue
151-106-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Pink
151-107-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Red
151-108-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.109	.063"	.052"	.125"	Green
151-201-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	White
151-202-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Yellow
151-203-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Black
151-204-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Brown
151-205-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Blue
151-206-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Pink
151-207-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Red
151-208-RC	.120~.130	.051~.059	.087~.097	.042~.052	.020	.109	.063"	.040"	.100"	Green
151-301-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	White
151-302-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Yellow
151-303-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Black
151-304-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Brown
151-305-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Blue
151-306-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Pink
151-307-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Red
151-308-RC	.112~.122	.080~.085	.113~.123	.059~.069	.032	.141	.094"	.052"	.125"	Green

Date Last Revised: 9/19/05

Available from Mouser Electronics
1-800-346-6873
www.mouser.com

KC-300780

Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.

Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.